



Azienda con
Sistema Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2015



SCHEDA TECNICA

PRODOTTO

SUPER BINDER 211

PER LA PROTEZIONE
ANTI-RISALITA DELL'UMIDITA' E
IL MIGLIORAMENTO DELL'ADESIONE

Rev.1 Gennaio 2022

SUPER BINDER 211 può essere usato come protettivo impregnante anti-risalita che, applicato puro a pennello subito prima della posa sul retro della piastrella da posare, risulta efficace ostacolando l'umidità ascendente e la risalita di macchie dal sottofondo.

E' altamente consigliato per l'utilizzo nella posa di materiali lapidei (marmo, granito, pietre naturali) assorbenti, altamente porosi e di colore chiaro quali Carrara bianco, Botticino, Thassos, Rosa Portogallo, ecc.
Migliora l'adesione tra il materiale e il letto di posa (malta cementizia o collante cementizio)

FUNZIONE

PROTETTIVO ANTI-RISALITA E MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA' ADESIVA

LINEA

EDILIZIA

PROFESSIONALE

INDICAZIONI

PER LA PROTEZIONE ANTI-RISALITA E L'INCREMENTO DELLA CAPACITA' ADESIVA PER MATERIALI POSTI SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO

MATERIALI

MARMI, GRANITI, PIETRE NATURALI, COTTO.

MODALITA' D'USO

IL PRODOTTO È PRONTO ALL'USO. APPLICARE A PENNELLO IL PRODOTTO PURO SUL RETRO DELLA PIASTRELLA E SUI BORDI VERTICALI E POSARE IMMEDIATAMENTE.

NON LASCIARE ESSICARE

NOTA IMPORTANTE !

NEL CASO IL PRODOTTO DOVESSE SECCARSI SUL RETRO DELLA PIETRA QUESTO COMPORTA UNA RIDUZIONE SIGNIFICATIVA DELL'ADESIVITA' DELLA COLLA CON POSSIBILI DISTACCHI.

PER ELIMINARE LA PATINA FORMATA BISOGNA ABRADERE LA SUPERFICIE E RIPORTARE A NUOVO LA PIETRA ORIGINALE

TEST

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE PER VERIFICARE LA COMPATIBILITA' DEL PRODOTTO CON I MATERIALI UTILIZZATI.

COMPOSIZIONE

EMULSIONE ANIONICA MICRONIZZATA DI COPOLIMERO

CONSUMO

100-150 g/m² A SECONDA DEL TIPO DI MATERIALE

STABILITA'

PER OTTENERE UNA BUONA CONSERVAZIONE TENERE I CONTENITORI CHIUSI PER EVITARE L'EVAPORAZIONE DELL'ACQUA E LA FORMAZIONE DI PELLICOLA SUPERFICIALE.

IL PRODOTTO TEME IL GELO. TENERE AL RIPARO DA TEMPERATURE INFERIORI A 5°C o ECCEDENTI I 35°C.
RISPETTATE TALI CONDIZIONI L'EMULSIONE È STABILE PER ALMENO 12 MESI

SICUREZZA

NELLE NORMALI CONDIZIONI DI UTILIZZO IL PRODOTTO NON PRESENTA PERICOLI, NE' RISULTA CLASSIFICATO TRA I PREPARATI PERICOLOSI SECONDO LE NORMATIVE CEE N° 91/155

CONFEZIONI

5 L. 10 L. 20 L.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ' Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od esplicativi dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo

PRIMA DELL'APPLICAZIONE FINALE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE